EN FR DE IT ES TR

CE 0123 1°C 30°C

Fantasista

EN

INSTRUCTIONS

IMPORTANT :
READ ALL INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USE.
KEEP THIS LEAFLET AND REFER TO IT PERIODICALLY.

Resin-based Dental Restorative Material

Fantasista

FOR DENTIST USE ONLY

1. What is Fantasista?

Fantasista is a visible light cure, tooth shade, radio-opaque composite resin using an organic filler which is reactive with the polymer matrix. The inorganic filler loading is 53.0 vol% with a particle size range of 0.02 to 5.0 µm.

Indications :
Direct anterior and posterior restorations including the occlusal surface and all carious classes.

2. Types

Individual Syringes :
Containing 2.5mL (4.2g) each
Shades : A1, A2, A3, A3.5, A4,
A2 Opaque, A3 Opaque,
Incisal, BU, CU, BW

3. Composition

Methacryate monomers, Organic filler, Inorganic filler, Aromatic amine, etc.

4. Precautions

- This product contains substances that may cause allergic reactions.
- Fantasista should not be used either by clinicians or on patients who are methacrylate monomer-sensitive.
- Avoid contact of Fantasista with soft tissues, skin or eyes. Contaminated skin or mucosa with Fantasista should be wiped off immediately with alcohol and then rinsed thoroughly with running water. If Fantasista enters an eye, rinse the eye with running water immediately. The patients should then be examined by an ophthalmologist.
- Dentist should wear rubber or PVC dental gloves.
- If necessary, the pulp must be indirectly capped locally for deep cavities with only a minimal layer of dentin.
- Avoid accidental ingestion while applying and rinsing this material. If ingested, the patient must seek medical attention.
- Use a dental rubber dam to isolate the treatment area from contamination.
- Use Fantasista only for the applications recommended in this leaflet.

5. Storage

Store Fantasista at a room temperature between 1-30°C. Avoid high temperatures above 30°C, high humidity and direct sunlight. Refrigeration is not necessary. However, if stored in a refrigerator, then allow the material to warm to room temperature prior to use.
Shelf life: 3 years in a room temperature. See outer package for the expiration date. Do not use after expiration date.

6. Disposal

Dispose of empty containers, etc. in accordance with local regulations.

7. How to use Fantasista

Adhesive Bonding System:
Apply light-cured bonding system according to manufacturer's instructions. We recommend the use of Hybrid Bond from Sun Medical Co., Ltd.

Placement and Curing:
A. Dispense Fantasista on to a mixing pad and promptly recap the syringe.
B. Place dispensed material into prepared cavity previously treated with the bonding agent.
C. Light-cure using dental visible light-curing device according to the manufacturer's instructions.

Type	Curing time (sec)	Depth of cure (mm)		
		A1, Incisal, BW	A2, A3, A3.5, A4, BU, CU	A2O, A3O
Conventional halogen	20	2.5	2.0	1.5
Fast halogen	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0
Plasma arc	3	2.0	1.5	1.5
	6	2.5	2.0	2.0
LED	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0

- For the best handling, use Fantasista at room temperature.
- If the cavity preparation is large and/or deep, incremental filling techniques should be employed.
- If dispensed material is not used immediately, cover it to protect the material from ambient light preventing premature polymerization.

Polishing :
Fantasista will polish quickly and easily to a high luster. Use of most discs or polishing paste systems are acceptable.

As in any dental treatment, the patient's individual constitution and the unique requirements of clinical case at hand must be considered before selecting materials and conditions for use.

FR

INSTRUCTIONS

IMPORTANT :
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTURUCTIONS AVANT L'USAGE.
CONSERVER CE DOCUMENT ET S'Y RÉFÉRER RÉGULIÈREMENT.

Materiel dentaire de restauration à base de résine

Fantasista

A L'USAGE EXCLUSIF DU CHIRURGIEN DENTISTE

1. Qu'est ce que Fantasista?

Fantasista est une résine composite, photopolymérisable accordée en teinte à la dent naturelle, radio-opaque comprenant une charge organique liée chimiquement à la matrice. La charge inorganique est de 53.0 vol% avec une gamme de tailles de particules de 0.02 à 5.0 µm.

Indications:
Restaurations directes antérieures et postérieures, y compris la surface occlusale et toutes les catégories de caries.

2. Présentation

Seringues :
Contenant 2.5mL (4.2g) chacune
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4,
A2 Opaque, A3 Opaque,
Incisal, BU, CU, BW

3. Composition

Monomères Methacrylates, charge minérale, charge organique, amine aromatique etc…

4. Precautions

- Ce produit contient des substances pouvant causer des réactions allergiques.
- Fantasista ne doit pas être utilisé par des praticiens ou sur des patients sensibilisés au monomère métacrylique.
- Eviter tout contact du Fantasista avec les tissus mous, la peau, les yeux. En cas de contact, nettoyer immédiatement à l'alcool la peau ou la muqueuse puis rincer abondamment à l'eau courante. En cas de contact du Fantasista avec l'oeil, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Le patient devrait ensuite être examiné par un ophtalmologiste.
- Le praticien doit porter des gants dentaires en PVC ou en caoutchouc.
- Si nécessaire,la pulpe doit être protégée dans des cavités profondes avec une épaisseur minimale de dentine.
- Éviter une ingestion accidentelle en appliquant et rinçant le matériau.En cas d'ingestion, le patient doit rechercher une aide médicale.
- Utiliser une digue en caoutchouc pour isoler la zone traitée de toute contamination.
- N'utiliser Fantasista que pour les indications recommandées dans ce mode d'emploi.

5. Stockage

Stocker Fantasista à température ambiante, entre 1 et 30°C. Eviter les températures supérieures à 30°C, humidité élevée et l'exposition directe au soleil. Le stockage au réfrigérateur n'est pas nécessaire. Dans ce cas, laisser le materiau se réchauffer à température ambiante avant de l'utiliser.
Durée de conservation: 3 ans à température ambiante. Voir l'emballage extérieur pour la date de péremption. Ne pas utiliser après la date de péremption.

6. Elimination

Éliminer les emballages vides, etc. selon la règlementation locale.

7. Comment utiliser Fantasista

Système de collage :
Utiliser un adhésif photo polymérisable selon les instructions du fabricant. Nous recommandons l'utilisation de Hybrid Bond (Sun Medical Co., Ltd.).

Mise en place et polymérisation :
A. Déposer Fantasista sur un bloc de mélange et reboucher sans délai la seringue.
B. Placer le composite dans la cavité préparée, traitée au préalable avec l'adhésif.
C. Photopolymériser avec une lampe à photopolymériser à lumière visible selon les recommandations du fabricant.

Type	Temps de polymérisation (sec)	Profondeur de polymérisation (mm)		
		A1, Incisal, BW	A2, A3, A3.5, A4, BU, CU	A2O, A3O
Halogène conventionnelle	20	2.5	2.0	1.5
Halogéne rapide	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0
Arc à Plasma	3	2.0	1.5	1.5
	6	2.5	2.0	2.0
LED	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0

- Pour une manipulation optimale,utiliser Fantasista à température ambiante.
- Si la cavité est large et/ou profonde, la technique multi-couches doit être employée.
- Si du produit extrudé n'est pas utilisé immédiatement, il faut le protéger de la lumière ambiante pour prévenir un début de polymérisation.

Polissage :
Fantasista se polit rapidement et facilement pour obtenir une brilliance remarquable. La majorité des disques et pâtes à polir sont compatibles.

Comme dans toute intervention dentaire, la constitution individuelle du patient, ainsi que les besoins du cas clinique doivent être pris en considération avant de choisir les matériaux et les possibilités de leurs applications.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIG :
VOR DER ANWENDUNG ALLE INFORMATIONEN GRÜNDLICH LESEN.
BEWAHREN SIE DEN BEIPACKZETTEL ALS REFERENZMATERIAL AUF.

Dentalrestaurationsmaterial aus Resin

Fantasista

NUR FÜR DEN ZAHNÄRZTLICHEN GEBRAUCH

1. Was ist Fantasista?

Fantasista ist ein durch sichtbares Licht härtendes, strahlenundurchlässiges, zahnfarbenes Mischharz, welches ein organisches Füllmaterial verwendet, das mit Polymermatrix reaktionsfähig ist. Der anorganische Füllergehalt beträgt 53.0 vol%, die Partikelgröße der Füller liegt im Bereich von 0.02 bis 5.0 µm.

Indikationen :
Direkte Restaurationen der Front-und Seitenzähne aller Kavitätenklassen (I-V).

2. Arten

Einzelspritzen :
Inhalt : je 2.5mL (4.2g)
Farben : A1, A2, A3, A3.5, A4,
A2 Opaque, A3 Opaque,
Incisal, BU, CU, BW

3. Zusammensetzung

Methacrylat-Monomere, organischer Füllstoff, anorganischer Füllstoff, aromatische Amine usw.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt beinhaltet Substanzen, die allergische Reaktionen hervorrufen können.
- Fantasista sollte nicht von Zahnärzten oder bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegen Methacrylat-Monomere benutzt werden.
- Kontakt mit Weichgewebe, Haut oder Augen vermeiden. Verunreinigte Haut oder Schleimhaut sollte unverzüglich mit Alkohol gereinigt werden. Anschliessend sofort mit reichlich fliessendem Wasser spülen. Falls Fantasista in die Augen gelangt, sofort mit reichlich aufsuchen.
- Zahnärzte sollten Latex-oder PVC-Handschuhe tragen.
- Falls notwendig sollte die Pulpa bei tiefen Kavitäten mit nur einer minimalen Dentin-Schicht indirekt lokal überkappt werden.
- Vermeiden Sie irrtümliche Einnahme während des Auftragens und des Spülens des Materials. Falls es eingenommen wurde, muss der Patient einen Arzt konsultieren.
- Benutzen Sie einen Kofferdam, um den behandelten Bereich vor Verunreinigungen abzuschirmen.
- Fantasista darf nur für die in dieser Gebrauchsanleitung empfohlenen Anwendungen benutzt werden.

5. Lagerung

Bewahren Sie Fantasista bei einer Raumtemperatur zwischen 1 und 30°C auf. Hohe Temperaturen über 30°C, hohe Luftfeuchtigkeit sowie direktes Sonnenlicht meiden. Lagerung im Kühlschrank ist nicht erforderlich. Wird Fantasista trotzden im Kühlschrank gelagert, sollte es zum Gebrauch wieder auf Raumtemperatur gebracht werden.
Haltbarkeit: 3 Jahre bei Raumtemperatur. Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Außenverpackung. Benutzen Sie es nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

6. Entsorgung

Entsorgen Sie die leeren Behälter usw. gemäß den örtlichen Vorschriften.

7. Anwendung von Fantasista

Adhäsiv-Klebesystem :
Tragen Sie das bei sichtbarem Licht aushärtende Bonding-System gemäß der Anleitung des Herstellers. Wir empfehlen den Gebrauch von Hybrid Bond von Sun Medical Co., Ltd.

Applikation und Lichthärtung :
A. Geben Sie etwas Fantasista auf eine Mischpalette und verschließen Sie die Spritze sofort wieder.
B. Bringen Sie das ausgebrachte Material in die vorbereitete Kavität ein, welches vorher mit einem Haftmittel behandelt wurde.
C. Härten Sie das Material mit Licht aus (durch Einsatz eines mit sichtbarem Licht härtendem Dentalgerät gemäß den Anweisungen des Herstellers).

Typ	Aushärtungszeit (Sek.)	Aushärtungstiefe (mm)		
		A1, Incisal, BW	A2, A3, A3.5, A4, BU, CU	A2O, A3O
Herkömmliches Halogen	20	2.5	2.0	1.5
Schnelles Halogen	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0
Plasma Bogen	3	2.0	1.5	1.5
	6	2.5	2.0	2.0
LED	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0

- Benutzen Sie Fantasista bei Raumtemperatur, um eine optimale Handhabung zu gewährleisten.
- Falls die zu füllende Kavität groß und/oder tief ist, sollten stufenweise verlaufende Fülltechniken angewendet werden.
- Falls das ausgegebene Material nicht sofort benutzt wird, decken Sie es ab, um es vor Umgebungslicht und einer vorzeitigen Polymerisation zu schützen.

Politur :
Fantasista kann schnell und einfach auf Hochglanz poliert werden. Die meisten handelsüblichen Polierscheiben und Polierpasten sind hierbei verwendbar.

Wie bei jeden zahnärztlichen Eingriff, sollte die individuelle Verfassung des Patienten, sowohl auch das spezielle Verlangen dieses klinischen Falles in Betracht gezogen werden bevor man die Materialien und die Möglichkeiten seiner Applikation auswählt.

IT

ISTRUZIONI

IMPORTANTE :
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE QUESTO FOGLIETTO E CONSULTARLO PERIODICAMENTE.

Materiale da restauro dentale a base di resina

Fantasista

SOLO PER USO ODONTOIATRICO

1. Cos'è Fantasista?

Fantasista è una resina composita radiopaca, fotopolimerizzabile, del colore naturale dei denti, che utilizza un riempitivo organico reattivo con la matrice polimerica. Il riempitivo inorganico rappresenta il 53.0 vol% con una gamma di dimensioni delle particelle che va da 0.02 a 5.0 µm.

Indicazioni:
Ricostruzioni posteriorie anteriori comprendenti la superficie occlusale e tutte le class di carie.

2. Formati

Siringhe singole :
Contengono 2.5 mL (4.2 g) ciascuna
Colori : A1, A2, A3, A3.5, A4,
A2 Opaco, A3 Opaco,
Incisale, BU, CU, BW

3. Composizione

Monomeri Metacrilati, cariche minerali, cariche organiche, amine aromatiche, ecc...

4. Precauzioni

- Questo prodotto contiene sostanze che possono provocare reazioni allergiche.
- Fantasista non deve essere utilizzato da medici dentisti o su pazienti sensibili al monomero metacrilato.
- Evitare il contatto di Fantasista con i tessuti molli, la cute o gli occhi. La pelle o la mucosa, che è stata inquinata con Fantasista, dovrebbe subito essere pulita con alcol e poi essere risciacquata accuratamente con acqua corrente. Se Fantasista entra in un occhio, risciaquare l'occhio subito accuratamente con acqua corrente. Successivamente il paziente dovrebbe essere esaminato da un oculista.
- Il dentista deve indossare guanti protettivi in gomma o guanti in PVC.
- Se necessario, la polpa deve essere protetta nelle cavità profonde con uno spessore minimo di dentina.
- Evitare l'ingestione accidentale applicando e risciacquando il materiale. In caso di ingestione, il paziente dovrebbe ricorrere all' aiuto di un medico.
- Utilizzare una diga di gomma per isolare l'area da contaminazione.
- Utilizzi Fantasista solamente solo per le applicazioni riportate nel seguente prospetto.

5. Conservazione

Conservare Fantasista a una temperature ambiente compresa tra 1°C e 30°C. Evitare temperature superiori ai 30°C, umidità elevata e l'esposizione diretta alla luce solare. Non è necessario conservare il prodotto in frigorifero. Tuttavia, se dovesse essere posto in frigorifero, prima di utilizzarlo lasciare che ritorni a temperatura ambiente.
Durata di conservazione: 3 anni a temperatura ambiente. Per la data di scadenza, vedere sulla confezione esterna. Non usare dopo la data di scadenza.

6. Eliminazione

Eliminare l'imballaggio vuoto ecc secondo le normative locali.

7. Utilizzo di Fantasista

Sistema adesivo :
Utilizzare un adesivo foto polimerizzabile secondo le istruzioni del produttore. Si consiglia l'uso di Hybrid Bond (Sun Medical Co., Ltd).

Applicazione e polimerizzazione :
A. Versare Fantasista sul blocco per impasto. Richiudere subito la siringa.
B. Applicare il materiale erogato nella cavità preparata precedentemente trattata con l'adesivo.
C. Fotopolimerizzare il materiale con una lampada fotopolimerizzatrice per uso dentale secondo le istruzioni del produttore.

Tipo	Tempo di polimerizzazione (sec)	Profondità di Polimerizzazione (mm)		
		A1, Incisale, BW	A2, A3, A3.5, A4, BU, CU	A2O, A3O
Alogena convenzionale	20	2.5	2.0	1.5
Alogena rapida	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0
Arco al plasma	3	2.0	1.5	1.5
	6	2.5	2.0	2.0
LED	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0

- Per un utilizzo più pratico usare Fantasista a temperatura ambiente.
- Se la preparazione della cavità è ampia e/o molto profonda, utilizzare la tecnica ad incrementi.
- Se il materiale erogato non viene utilizzato immediatamente, occorre coprirlo per proteggerlo dalla luce ambiente in modo da impedirne una polimerizzazione precoce.

Lucidatura :
Fantasista può essere lucidato facilmente e rapidamente in modo da ottenere un elevato grado di lucentezza. Si possono utilizzare la maggior parte di dischi o paste per lucidatura.

Come in tutti i casi di trattamento odontoiatrico, prima di scegliere i materiali e le tecniche di utilizzo si deve considerare la costituzione di ogni singolo paziente oltre alle specifiche esigenze del caso clinico.

ES

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE :
LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES UTILIZAR EL PRODUCTO.
CONSERVE ESTE FOLLETO Y CONSÚLTELO PERIÓDICAMENTE.

Material de restauración a base de resina

Fantasista

PARA USO EXCLUSIVO DEL ODONTÓLOGO

1. Que es Fantasista?

Fantasista es un ligero compuesto de resina, radio opaco, fotopolimerizable que utiliza un rellenado orgánico, reactivo a la matriz polímera. El relleno inorgánico representa el 53.0 vol% con un rango de tamaño de partículas de 0.02 a 5.0 μm.

Indicaciones:
Restauraciones directas anteriores y posteriores, incluida la superficie oclusal y todo tipo de cavidades.

2. Presentación

Agujas individuales :
conteniendo 2.5mL (4.2g) cada una
Colores : A1, A2, A3, A3.5, A4,
A2 Opaco, A3 Opaco,
Incisal, BU, CU, BW

3. Composición

Monómeros de metacrilato, Cargas orgánica, Cargas inorgánicas, Aminas aromáticas, etc.

4. Precauciones

- Este producto contiene sustancias que podrían causar reacciones alérgicas.
- Fantasista no debe ser aplicado por médicos clínicos ni en pacientes sensibles al monómero de metacrilato.
- Evite el contacto directo del producto con tejidos blandos, piel u ojos. La piel o mucosa contaminada con Fantasista debe ser inmediatamente limpiada con alcohol y luego enjuagada con agua corriente. Si el Fantasista cae en el ojo, enjuagar el ojo con agua corriente inmediatamente. Luego los pacientes deben ser examinados por un oftalmólogo.
- Es aconsejable usar de guantes de PVC.
- De ser necesario, la pula deberá ser cubierta indirectamente de manera local para cavidades profundas con solo una capa mínima de dentina.
- Evite la ingestión accidental mientras se aplica y enjuaga el material. Si se ingiere, el paciente debe buscar atención médica.
- Utilice un dique de goma odontológica para aislar la zona de tratamiento de la contaminación.
- Utilizar el Fantasista solamente para las indicaciones recomendadas en éste prospecto.

5. Mantenimiento

Almacene Fantasista a temperatura ambiente entre 1 y 30°C. Evite temperaturas mayores a los 30°C, alta humedad y exposición solar directa. No es necesario conservarlo en el refrigerador. Sin embargo, si se refrigera, se debe permitir que el material alcance una temperatura ambiente antes de utilizarlo.
Periodo de conservación: 3 años a temperatura ambiente. Revise la fecha de caducidad en el embalaje externo. No lo utilice después de la fecha de caducidad.

6. Desechado

Deseche los recipientes vacíos, etc., de acuerdo con las regulaciones locales.

7. Cómo usar Fantasista

Sistemas adhesivos :
Aplique el sistema de unión fotopolimerizable de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se recomienda el uso de Hybrid Bond de Sun Medical Co., Ltd.

Colocación y curado :
A. Distribuir el Fantasista en una papel secante para mezclas y cerraz la jeringa rápidamente.
B. Aplique el material dentro de la cavidad previamente tratada con el agente adhesivo.
C. Fotopolimerice usando lámpara de polimerización de luz visible de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Tipo	Tiempo de polimerización (s)	Profundidad de polimerización (mm)		
		A1, Incisal, BW	A2, A3, A3.5, A4, BU, CU	A2O, A3O
Halógeno convencional	20	2.5	2.0	1.5
Halógeno rápido	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0
De arco de plasma	3	2.0	1.5	1.5
	6	2.5	2.0	2.0
LED	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0

- Para lograr una mejor manipulación se debe utilizar el Fantasista a una temperatura ambiente.
- Si la cavidad es my extensa y profunda se deben incluir técnicas de relleno.
- Si el material no se utiliza de forme inmediata debe ser cubierto con su protector, para así evita la polimerización prematura, al entrar en contacto con la luz ambiental.

Pulido :
Fantasista se pule y rápidamente, logrando un gran brillo. La mayoría de discos o sistemas de pasta para pulir son adecuados.

Como en cualquier tratamiento dental, la constitución personal del paciente y las exigencias individuales del caso clínico deberán evaluarse antes de seleccionar los materiales y las condiciones de uso.

TR

TALİMATLAR

ÖNEMLİ :
KULLANIM ÖNCESİ TALİMATLARIN TÜMÜNÜ OKUYUNUZ
BU TALİMATI SAKLAYINIZ VE PERIYODIK OLARAK BU TALİMATA OKUYUNUZ.

Rezin Bazlı Dental Restoratif Malzeme

Fantasista

YALNIZ DİŞ HEKİMİ KULLANIMI İÇİNDİR

1. Fantasista Tanımı

Fantasista, polimer matriksi ile reaktif olabilen eşsiz organik doldurucular kullanan görülebilir ışıkla sertleştirilebilen, diş tonunda, radyo opak bir kompozit rezindir. 0.02 ila 0.05μm partikül boy aralığı ile inorganik doldurucu oranı hacimce %53'tür.

Genel İndikasyonlar :
Oklüzal yüzey ve tüm çürük sınıfları dahil doğrudan anteriyor ve posteriyor restorasyonlar.

2. Çeşitleri

Şırınga :
her biri 2.5 mL (4.2 gr) içerir
Renk tonları : A1, A2, A3, A3.5, A4,
A2 Opak, A3 Opak,
İnsizal, BU, CU, BW

3. Bileşim

Metakrilat monomerler, Organik dolgu, İnorganik dolgu, Aromatik amin, vd.

4. Önlemler

- Bu ürün alerjik reaksiyona neden olabilecek maddeler içermektedir.
- Fantasista metakrilat monomere karşı hassasiyeti olan hekimler tarafından veya bu hassasiyeti olan hastalar üzerinde kullanılmamalıdır.
- Fantasistanın yumuşak dokuyla, ciltle ya da gözlerle temasından kaçının. Fantasista bulaşmış cilt veya mukoza hemen alkolle silinmelidir ve akan su ile yıkanmalıdır. Eğer, Fantasista göze girerse, derhal akan su ile gözü durulayın. Hasta sonrasında bir göz doktoruna tarafından muayene edilmelidir.
- Diş hekimi lastik ya da PVC dental eldiven giymelidir.
- Gerektiğinde, derin boşluğu diş özü yalnızca minimal bir dentin katmanı ile dolaylı ve lokal şekilde kaplanmalıdır.
- Maddeyi sürerken ve durularken kaza eseri yutmaktan kaçınınız. Yutma durumunda hastaya tıbbi müdahele aranmalıdır.
- Tedavi uygulanan alanı kirlenmeden izole etmek için rubber dam kullanınız.
- Fantasista 'yu sadece bu talimatta tavsiye edilen uygulamalarda kullanın.

5. Saklama

Fantasista'i 1-30˚C arası oda sıcaklığında saklayınız. 30˚C üzerindeki sıcaklıklardan kaçının, yüksek nemden ve direk gün ışığına maruz bırakmayın. Soğutucu gerekli değildir. Ancak eğer soğutucuda saklanırsa kullanım öncesi malzemenin oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.
Raf ömrü: Oda sıcaklığında 3 yıl. Son tüketim tarihini görmek için paketin üstüne bakınız. Son kullanma tarihini geçirmeyiniz.

6. İmha

Boş kapları, vb. yerel kurallara uyumlu olarak imha ediniz.

7. Fantasista Kullanımı

Adeziv Bondlama Sistemi:
Dolgu ışığı yapıştırma sistemini üretici firmanın talimatları doğrultusunda uygulayınız. Size Sun Medical Co., Ltd.'den Hybrid Bond'u kullanmanızı öneririz.

Yerleştirme ve Sertleşme:
A. Fantasista 'yı bir karıştırma pedi üzerine çıkarın ve hemen şırınganın ağzını kapatın.
B. Çıkarılmış malzemeyi daha öncesinde bondlama ajanıyla işlenerek hazırlanmış kaviteye yerleştirin.
C. Görülebilir dolgu ışığını kullanarak aşağıdaki tabloya uygun olarak ışık uygulaması yapın.

Tür	İyileşme Süresi (sn)	Tedavi Derinliği (mm)		
		A1, İnsizal, BW	A2, A3, A3.5, A4, BU, CU	A2O, A3O
Konvensiyonel Halojen	20	2.5	2.0	1.5
Hızlı Halojen	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0
Plazma ark	3	2.0	1.5	1.5
	6	2.5	2.0	2.0
LED	10	2.0	1.5	1.5
	20	2.5	2.0	2.0

- En iyi işleme için, Fantasista oda sıcaklığına yakın sıcaklıkta kullanın.
- Eğer hazılanan kavite geniş ve/veya derinse, marjinal dolgu teknikleri kullanılmalıdır.
- Eğer çıkarılmış malzeme hemen kullanılmayacaksa ortam ışığının neden olacağı prematüre polimerizasyondan kaçınmak için malzemenin üzeri hemen kapatılmalıdır.

Parlatma:
Fantasista parlaklığa hızlı ve kolay bir şekilde erişecektir. Disk ya da parlatıcı pasta sistemleri kullanılabilir.

Herhangi bir dental tedavide, kullanılacak malzemeyi ve koşulları seçmeden önce hastanın bünyesi ve klinik vakadaki kendine has gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Made in Japan by
SUN MEDICAL CO.,LTD.
571-2, Furutaka-cho, Moriyama, Shiga, 524-0044, Japan
Phone : 81-77-582-9981 Fax : 81-77-582-9984
www.sunmedical.co.jp

EC REP
EMERGO EUROPE B.V.
Prinsessegracht 20 2514 AP
The Hague The Netherlands

Date of issue: 2017-06-22 JK02M/2F